

CHARAKTERYSTYKA CEMENTU SPECJALNEGO NISKOALKALICZNEGO

Cement portlandzki PN-B-19707 - CEM I 42,5 N-NA

*(Cement portlandzki "Cement autostradowy "WARTA" niskoalkaliczny CEM I 42,5 N-NA
wg Rekomendacji Technicznej IBDiM Nr RT/2010-0040/2)*

Producent: **Cementownia "Warta" S.A., Trębaczew, ul.Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn**

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **008-UWB-203 z dnia 20.12.2021**

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr **008-UWB-203 wyd.03 z dnia 04.01.2022**

Średnie wyniki analizy fizyko - chemicznej za miesiąc lipiec 2023

Właściwości fizyczne :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
Wytrzymałość na ściskanie : po 2 dniach	<i>PN-EN 196-1:2016</i>	<i>MPa</i>	<i>10,0</i>	-	20,0
			<i>42,5</i>	<i>62,5</i>	52,6
Woda dla konsystencji normowej	<i>PN-EN 196-3:2016</i>	%	-	-	25,2
Czas wiązania : początek		<i>min</i>	<i>60</i>	-	180
koniec			-	-	240
Stałość objętości		<i>mm</i>	-	<i>10,0</i>	1
Gęstość właściwa	<i>PN-EN 196-6:2019</i>	<i>g/cm³</i>	-	-	3,09
Powierzchnia właściwa		<i>cm²/g</i>	-	-	3320

Analiza chemiczna :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
Strata prażenia	<i>PN-EN 196-2:2013</i>	%	-	<i>5,0</i>	3,60
Pozostałość nierozpuszczalna		%	-	<i>5,0</i>	0,43
CaO		%	-	-	64,83
MgO		%	-	-	0,67
SiO₂		%	-	-	20,15
Al₂O₃		%	-	-	4,52
Fe₂O₃		%	-	-	2,77
SO₃		%	-	<i>3,5</i>	2,60
Na₂Oeq		%	-	<i>0,60</i>	0,49
Cl⁻		%	-	<i>0,10</i>	0,040

Opracował :

