

CHARAKTERYSTYKA CEMENTU
Cement portlandzki wieloskładnikowy
EN 197-1 - CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Producent: Cementownia "Warta" S.A., Trębaczew ul.Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1487-CPR-020-11 z dnia 20.12.2021

Deklaracja Właściwości Użytkowych : 1487-CPR-020-11 , wydanie 09 z dnia 04.01.2022

Średnie wyniki analizy fizyko - chemicznej za miesiąc marzec 2024

Właściwości fizyczne :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
Wytrzymałość na ściskanie : Po 2 dniach po 28 dniach (za II'2024)	<i>PN-EN 196-1:2016</i>	<i>MPa</i>	10,0	-	15,7
			32,5	52,5	42,0
Woda dla konsystencji normowej	<i>PN-EN 196-3:2016</i>	%	-	-	26,5
Czas wiązania : początek koniec		<i>min</i>	75	-	230
			-	-	310
Stażność objętości		<i>mm</i>	-	10	1
Gęstość właściwa	<i>PN-EN 196-6:2019</i>	<i>g/cm³</i>	-	-	2,84
Powierzchnia właściwa		<i>cm²/g</i>	-	-	3798

Analiza chemiczna :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
Strata prażenia	<i>PN-EN 196-2:2013</i>	%	-	-	5,75
Pozostałość nierozpuszczalna		%	-	-	14,94
CaO		%	-	-	51,84
MgO		%	-	-	1,14
SiO₂		%	-	-	25,42
Al₂O₃		%	-	-	8,76
Fe₂O₃		%	-	-	3,92
SO₃		%	-	3,5	2,02
Na₂Oeq		%	-	-	0,95
Cl⁻		%	-	0,10	0,029

Opracował :