

## CHARAKTERYSTYKA CEMENTU

### Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 CEM II/A-W 42,5 N

Producent: Cementownia "Warta" S.A., Trębaczew ul.Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1487-CPR-020-21 z dn. 08.05.2024 r.

Deklaracja Właściwości Użytkowych: 1487-CPR-020-21, wydanie 02 z dn. 04.03.2026 r.

#### Średnie wyniki analizy fizykochemicznej za miesiąc maj 2026

##### Właściwości fizyczne :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
<b>Wytrzymałość na ściskanie :</b> <b>po 2 dniach</b> <b>po 28 dniach ( za IV'2026 )</b>	<i>PN-EN 196-1:2016</i>	<i>MPa</i>	10,0	-	<b>17,6</b>
			42,5	62,5	<b>58,3</b>
<b>Woda dla konsystencji normowej</b>	<i>PN-EN 196-3:2016</i>	%	-	-	<b>30,0</b>
<b>Czas wiązania :</b> <b>początek</b>		<i>min</i>	60	-	<b>245</b>
<b>koniec</b>			-	-	<b>395</b>
<b>Stażność objętości</b>		<i>mm</i>	-	10	<b>0,0</b>
<b>Gęstość właściwa</b>	<i>PN-EN 196-6:2019</i>	<i>g/cm<sup>3</sup></i>	-	-	<b>3,05</b>
<b>Powierzchnia właściwa</b>		<i>cm<sup>2</sup> /g</i>	-	-	<b>4088</b>

##### Analiza chemiczna :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
<b>Straty prażenia</b>	<i>PN-EN 196-2:2013</i>	%	-	-	<b>1,85</b>
<b>Pozostałość nierozpuszczalna</b>		%	-	-	<b>5,90</b>
<b>CaO</b>		%	-	-	<b>57,43</b>
<b>MgO</b>		%	-	-	<b>1,15</b>
<b>SiO<sub>2</sub></b>		%	-	-	<b>22,09</b>
<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>		%	-	-	<b>8,64</b>
<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>		%	-	-	<b>4,40</b>
<b>SO<sub>3</sub></b>		%	-	3,5	<b>2,50</b>
<b>Na<sub>2</sub>O<sub>eq</sub></b>		%	-	-	<b>0,53</b>
<b>Cl<sup>-</sup></b>		%	-	0,10	<b>0,040</b>

Opracował :