

CHARAKTERYSTYKA CEMENTU SPECJALNEGO NISKOALKALICZNEGO
Cement portlandzki PN-B-19707 - CEM I 42,5 N-NA

(Cement portlandzki "Cement autostradowy "WARTA" niskoalkaliczny CEM I 42,5 N-NA
wg Rekomendacji Technicznej IBDiM Nr RT/2010-02-0040/3)

Producent: Cementownia "Warta" S.A., Trębaczew, ul.Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 008-UWB-203 z dnia 18.04.2024
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 008-UWB-203 wyd. 04 z dnia 08.05.2024

Średnie wyniki analizy fizyko - chemicznej za miesiąc wrzesień 2025

Właściwości fizyczne :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
Wytrzymałość na ściskanie : po 2 dniach po 28 dniach (za VIII'2025)	PN-EN 196-1:2016	MPa	10,0	-	21,2
			42,5	62,5	54,9
Woda dla konsystencji normowej	PN-EN 196-3:2016	%	-	-	25,5
Czas wiązania : początek koniec		min	60	-	165
			-	-	230
Stałość objętości			mm	-	10,0
Gęstość właściwa	PN-EN 196-6:2019	g/cm^3	-	-	3,06
Powierzchnia właściwa		cm^2/g	-	-	3253

Analiza chemiczna :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
Strata prażenia	PN-EN 196-2:2013	%	-	5,0	3,88
Pozostałość nierozpuszczalna		%	-	5,0	0,39
CaO		%	-	-	63,46
MgO		%	-	-	0,88
SiO ₂		%	-	-	20,57
Al ₂ O ₃		%	-	-	4,98
Fe ₂ O ₃		%	-	-	2,95
SO ₃		%	-	3,5	2,59
Na ₂ Oeq		%	-	0,60	0,52
Cl ⁻		%	-	0,10	0,049

Opracował :