

CHARAKTERYSTYKA CEMENTU SPECJALNEGO NISKOALKALICZNEGO

Cement portlandzki PN-B-19707 -CEM I 42,5 R-NA

Producent : Cementownia "Warta" S.A., Trębaczew ul.Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **008-UWB-204** z dnia **18.04.2024**

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr **008-UWB-204**, wydanie **04** z dnia **08.05.2024**

Średnie wyniki analizy fizyko - chemicznej za miesiąc wrzesień 2025

Właściwości fizyczne :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
Wytrzymałość na ściskanie : po 2 dniach po 28 dniach (za VIII'2025)	PN-EN 196-1:2016	MPa	20,0	-	24,2
			42,5	62,5	60,6
Woda dla konsystencji normowej	PN-EN 196-3:2016	%	-	-	26,0
Czas wiązania : początek		min	60	-	160
koniec			-	-	220
Stałość objętości		mm	-	10	1
Gęstość właściwa	PN-EN 196-6:2019	g/cm ³	-	-	3,09
Powierzchnia właściwa		cm ² /g	-	-	3570

Analiza chemiczna :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
Strata prażenia	<i>PN-EN 196-2:2013</i>	<i>%</i>	<i>-</i>	<i>5,0</i>	3,76
Pozostałość nierozpuszczalna		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>5,0</i>	0,36
CaO		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	63,64
MgO		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	0,94
SiO₂		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	19,77
Al₂O₃		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	5,00
Fe₂O₃		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	2,97
SO₃		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>4,0</i>	2,36
Na₂Oeq		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>0,60</i>	0,52
Cl⁻		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>0,10</i>	0,034

Opracował: