

CHARAKTERYSTYKA CEMENTU

Cement wieloskładnikowy

EN 197-1 - CEM V/A (S-V) 32,5 R

Producent: **Cementownia "Warta" S.A., Trębaczew ul.Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn**

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-020-20 z dnia 23.02.2023**

Deklaracja Właściwości Użytkowych: **1487-CPR-020-20 , wydanie 01 z dnia 27.02.2023**

Średnie wyniki analizy fizyko - chemicznej za miesiąc grudzień 2025

Właściwości fizyczne :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
Wytrzymałość na ściskanie :	<i>PN-EN 196-1:2016</i>	<i>MPa</i>	<i>10,0</i>	<i>-</i>	15,7
po 2 dniach					
po 28 dniach (za XI'2025)			<i>32,5</i>	<i>52,5</i>	47,8
Woda dla konsystencji normowej	<i>PN-EN 196-3:2016</i>	<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	31,5
Czas wiązania :		<i>min</i>	<i>75</i>	<i>-</i>	235
początek					
koniec			<i>-</i>	<i>-</i>	335
Staość objętości		<i>mm</i>	<i>-</i>	<i>10</i>	0
Gęstość właściwa	<i>PN-EN 196-6:2019</i>	<i>g/cm³</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	2,81
Powierzchnia właściwa		<i>cm² /g</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	4472

Analiza chemiczna :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
Strata prażenia	<i>PN-EN 196-2:2013</i>	<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	2,85
Pozostałość nierozpuszczalna		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	17,47
CaO		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	43,65
MgO		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	2,84
SiO₂		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	30,30
Al₂O₃		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	10,84
Fe₂O₃		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	3,52
SO₃		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>3,5</i>	2,36
Na₂Oeq		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	1,16
Cl⁻		<i>%</i>	<i>-</i>	<i>0,10</i>	0,065

Opracował :