

CHARAKTERYSTYKA CEMENTU SPECJALNEGO NISKOALKALICZNEGO

Cement portlandzki wapienny PN-B-19707 - CEM II/A-LL 52,5 N - NA

Producent : Cementownia "Warta" S.A., Trębaczew ul.Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 008-UWB-328 z dnia 03.03.2026

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 008-UWB-328, wydanie 01 z dnia 04.03.2026

Średnie wyniki analizy fizykochemicznej za maj 2026

Właściwości fizyczne :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
Wytrzymałość na ściskanie : po 2 dniach po 28 dniach (za IV'2026)	PN-EN 196-1:2016	MPa	20,0	-	30,9
			52,5	-	64,9
Woda dla konystencji normowej	PN-EN 196-3:2016	%	-	-	28,5
Czas wiązania : początek koniec		min	45	-	155
			-	-	215
Stałość objętości		mm	-	10	1,0
Gęstość właściwa Powierzchnia właściwa	PN-EN 196-6:2019	g/cm ³ cm ² /g	- -	- -	3,05 4764

Analiza chemiczna :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
Strata prażenia	PN-EN 196-2:2013	%	-	-	5,12
Pozostałość nierozpuszczalna		%	-	-	0,78
CaO		%	-	-	63,03
MgO		%	-	-	1,00
SiO₂		%	-	-	19,63
Al₂O₃		%	-	-	4,70
Fe₂O₃		%	-	-	2,85
SO₃		%	-	4,0	2,70
Na₂Oeq		%	-	0,60	0,45
Cl⁻		%	-	0,10	0,016

Opracował : 09.06.2026 Aneta Dymek