

CHARAKTERYSTYKA CEMENTU SPECJALNEGO NISKOALKALICZNEGO

Cement portlandzki wapienny PN-B-19707 - CEM II/A-LL 52,5 N - NA

Producent : Cementownia "Warta" S.A., Trębaczew ul.Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 008-UWB-328 z dnia 03.03.2026

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 008-UWB-328, wydanie 01 z dnia 04.03.2026

Średnie wyniki analizy fizykochemicznej za marzec 2026

Właściwości fizyczne :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
Wytrzymałość na ściskanie : po 2 dniach po 28 dniach (za II'2026)	PN-EN 196-1:2016	MPa	20,0	-	33,9
			52,5	-	64,9
Woda dla konystencji normowej	PN-EN 196-3:2016	%	-	-	29,0
Czas wiązania : początek		min	45	-	140
koniec		-	-	180	
Stalość objętości		mm	-	10	1
Gęstość właściwa	PN-EN 196-6:2019	g/cm ³	-	-	3,08
Powierzchnia właściwa		cm ² /g	-	-	4910

Analiza chemiczna :

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymagania		Wynik
			Min.	Max	
Strata prażenia	PN-EN 196-2:2013	%	-	-	4,60
Pozostałość nierozpuszczalna		%	-	-	0,59
CaO		%	-	-	63,63
MgO		%	-	-	1,04
SiO₂		%	-	-	19,38
Al₂O₃		%	-	-	4,87
Fe₂O₃		%	-	-	2,85
SO₃		%	-	4,0	2,60
Na₂Oeq		%	-	0,60	0,48
Cl⁻		%	-	0,10	0,014

Opracował : 07.04.2026

Aneta
Dymek